



Induline GW-360

Водная лессирующая грунтовка с пленочным консервантом

Цвет	Доступные позиции					
	Кол-во на палете	96	96	22	4	1
	Единица упаковки	2,5 л	5 л	20 л	120 л	1000 л
	Тип упаковки	Ведро жест.	Ведро жест.	Ведро жест.	Бочка пласт.	Контейнер пласт.
	Код упаковки	03	05	20	68	61
	Арт. №					
farblos	3201	■	■	■	■	
kiefer (RC-250)	3203		■	■		
teak (RC-551)	3204		■	■		
afromosia (RC-450)	3206		■	■		
wenge (RC-770)	3207		■	■		
hemlock (RC-150)	3275			■		
eiche (RC-350)	3276		■	■		
nussbaum (RC-652)	3277		■	■		
palisander (RC-750)	3278			■		
afzelia (RC-330)	3279			■		
спец. цвет	3202	■	■	■	■	■

Расход



80 - 120 мл/м² на один рабочий проход

Расход зависит от метода нанесения, породы древесины и качества подготовки обрабатываемой поверхности.

Область применения



- Древесина вне помещений
- Хвойная и лиственная древесина
- Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например, окна и двери)
- Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например, оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)
- Деревянные элементы без сохранения линейных размеров (например, изгороди, фахверк, навесы для автомобиля, деревянная обшивка)
- Может применяться в качестве тонкослойной лазури для элементов без сохранения линейных размеров



- Не предназначено для напольных поверхностей
- Для профессионального применения

Свойства



- Превосходная влажная адгезия
- Хорошее смачивание пор
- Продукт готов к нанесению методом окунания и облива
- Хорошее стекание на необработанной древесине и древесине после пропитки
- С пленочной консервацией против микробиологических поражений
- Атмосферостойкость

Технические параметры продукта

Плотность (20 °C)	~ 1,01 г/см ³
Вязкость (20 °C)	время стекания ~ 24-26 сек в вискозиметре ISO 3 мм
Связующее вещество	акриловая / алкидная смола
Запах	характерный
Консервирующее вещество	IPBC (3-Jod-2-propinylbutylcarbamat)

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- [Induline SW-900* \(3776\)](#)
- [Induline LW-700 \(3400\)](#)
- [Induline DW-601 Aqua Stopp \(1725\)](#)

Подготовка к выполнению работ

- **Требования к обрабатываемой поверхности**
Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров: влажность древесины 11-15 %
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность древесины макс. 18 %
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, свободной от пыли, загрязнений, жиров и восков.
- **Подготовка**
Древесину с низкой природной стойкостью пропитать средством для защиты древесины*.
Руководствоваться инструкцией BFS-Merkblatt № 18 „Покрyтия для древесины и древесных материалов вне помещений“ („Beschichtungen auf Holz und Holzwerkstoffen im Außenbereich“).

Порядок применения



- **Условия применения**
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15 °C, макс. +30 °C.
Условия нанесения (оптимальный температурный режим) находятся в пределах от +15 °C до +30 °C при относительной влажности воздуха 40 – 80 %.

Тщательно перемешивать материал перед применением, а также во время нанесения и после перерывов в работе.

Для специализированных предприятий: нанесение кистью, окунанием, обливом; нанесение распылением только в закрытых установках.

После высыхания нанести последующее лакокрасочное покрытие.

Вскрытую емкость плотно закрыть и использовать полностью как можно скорее.



Указания по применению



Совместимость с обрабатываемой поверхностью, адгезию и цвет покрытия проверить путем пробного нанесения на образец поверхности.

При обработке древесины дуба возможно образование темных пятен вследствие контакта красящих водорастворимых веществ древесины с водными дисперсионными лакокрасочными материалами.

При работе с древесиной, содержащей дубильную кислоту, применять ускоренную сушку.

На Ассоуа, дубе и каштане оптимальное стекание достигается при уровне pH 9,0 – 9,5, это соответствует добавлению 0,3 – 0,5 % добавки VP 20829 (0366).

При повышении вязкости в результате испарения необходимо выровнять ее водой (заданная вязкость: время стекания ~ 23 - 27 сек в вискозиметре ISO 3 мм).

Для улучшения растекания при работе в неблагоприятных условиях (повышенные температуры, низкая влажность воздуха) разбавить водой (до 10 %). Потери вследствие испарения компенсировать путем добавления воды.

При вспенивании материала в обливочной установке рекомендуется добавить пеногаситель степени 2 VP 9325 (3231) в количестве 0,2 – 1,0 %.

Специальные рекомендации по обработке окон и входных дверей из различных пород древесины можно найти на сайте www.remmers.de

Соблюдать инструкции „Pflege & Wartung von Tauchbecken und Flutanlagen“ ("Уход и обслуживание емкостей для окунания и обливочных установок") и „Hinweise zur Betriebshygiene“ ("Указания по производственной гигиене").

■ Высыхание

Нанесение следующего слоя: ~ 2,5 часа

(при 23 °C и относительной влажности воздуха 50 %)

Нанесение следующего слоя при ускоренной сушке: ~ 90 минут

(стекание 20 минут/ сушка 50 минут (35 – 40 °C)/ охлаждение 20 минут)

■ Разбавление

Продукт готов к применению

При необходимости разбавить водой (макс. 10 %).

Рабочий инструмент / очистка



Кисть, емкость для окунания, обливочная установка, распылительная установка

Рабочий инструмент очистить водой или средством Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat сразу после использования.

Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

КОД GIS

BSW50



Указания по утилизации

Большие остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания в канализацию.

Постановление о биоцидных продуктах

Содержит биоцидное действующее вещество IPBC для защиты пленки от поражений микроорганизмами (водорослями, плесенью и т.п.). Строго соблюдать указания по применению!

* С осторожностью применять средства для защиты древесины.

Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Декларация в соответствии с VdL-RL 01 (2013)

Группа продуктов: грунтовочные лакокрасочные материалы
Компоненты: дисперсия акрилата, алкидная смола, диоксид титана, сажа, железистые пигменты, органические пигменты, простые эфиры гликолей, вода, противоосаждающая добавка, пеногаситель (антивспенивающая добавка), смачивающий агент, нейтрализатор, BIT (Benzisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1), MIT (Methylisothiazolinon), IPBC (3-Jod-2-propinylbutylcarbamate).

Информация для аллергиков по тел. в Германии +49 (0) 5432/ 83-138

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) согл. Директиве DecoraInt (2004/42/EG)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.А/е): макс. 130 г/л (2010).

Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что в след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.